

Embalagem 12,5 LT M22

Volume

Capacidade Nominal:	12,5 LT	
Capacidade Real:	15,3 LT	± 1%

Dimensões

Forma:	Cónica	
Diâmetro externo superior:	300 mm	± 2 mm
Diâmetro interior superior:	280 mm	± 2 mm
Diâmetro externo da base:	252 mm	± 2 mm
Altura sem tampa:	281 mm	± 2 mm
Altura com tampa:	282 mm	± 2 mm

Peso - PP

Balde sem asa metálica e sem tampa:	507 g	± 2 g
Balde com asa metálica e sem tampa:	552,5 g	± 2 g
Balde com asa metálica e com tampa:	665 g	± 3 g

Peso - PCR Preto

Balde sem asa metálica e sem tampa:	-	-
Balde com asa metálica e sem tampa:	-	-
Balde com asa metálica e com tampa:	-	-

Peso - PCR Cinza

Balde sem asa metálica e sem tampa:	530 g	± 25 g
Balde com asa metálica e sem tampa:	575,5 g	± 25 g
Balde com asa metálica e com tampa:	688 g	± 26 g

Peso - PIR

Balde sem asa metálica e sem tampa:	506 g	± 4 g
Balde com asa metálica e sem tampa:	551,5 g	± 4 g
Balde com asa metálica e com tampa:	663,5 g	± 5 g

Armazenagem por empilhamento

Empilhamento dinâmico: Max: 76 Kg * Máximo de carga superior no fundo

Teste de compressão:

O teste de compressão realizado em equipamento devidamente certificado para o efeito, afere a resistência do produto ao empilhamento. Este teste é realizado em condições ideais de laboratório, com matéria-prima padrão, como indicado infra, e a uma temperatura ambiente estável de 24 °C, confirmando a resistência da embalagem a uma carga estática máxima de 125 kg, distribuída uniformemente e durante um período de 2 meses. O desempenho, no empilhamento, das embalagens plásticas depende de vários fatores, por exemplo o aumento da temperatura ambiente pode comprometer seriamente o comportamento das embalagens. Esta ficha técnica deve ser entendida como uma referência indicativa, devendo os clientes realizar os seus próprios testes para determinar a viabilidade do empilhamento e do transporte, no contexto das suas condições particulares.

A temperatura e especialmente a radiação UV, podem ter um impacto negativo nas propriedades mecânicas e no aspeto visual das embalagens plásticas:

Resistência UV:

- Propriedades mecânicas: desenvolvimento de fragilidades; diminuição da resistência, elasticidade e dureza; formação de ruturas por tensão.
- Aspeto visual: amarelamento das embalagens; degradação da qualidade da decoração.
Desta forma, não é recomendada a exposição solar direta nas embalagens, por períodos prolongados.



Embalamento

Palete Padrão (1200x1000)

Alternativa: Europaleta (1200x800)

Quantidade por rima: 20
Peças por palete: 240
Altura da paleta: 1250 mm (±5)

Quantidade por rima: 20
Peças por palete: 220
Altura da paleta: 1250 mm (±5)

Impressão

IML Digital: Sim

IML Convencional: Sim

Offset: Sim

Área Visível - 835,41 x 233,835 mm

Área Visível - 835,41 x 233,835 mm

Área Visível - 850 x 200 mm

Matéria - prima

Material: Copolímero PP, apto para contacto alimentar e composto com PCR

Enchimento a Quente: 85-95°C

Temperaturas quentes:

O material escolhido possui uma excelente resistência ao calor e a embalagem é adequada para enchimento a quente. As embalagens plásticas têm a característica particular de se tornarem flexíveis quando submetidas a temperaturas de enchimento a quente. Por este motivo, é necessário ter cuidado em relação ao empilhamento logo após o enchimento. Esta embalagem deve ser testada pelo cliente com o produto real antes da sua aprovação para uso em temperaturas quentes.

Temperaturas frias:

As condições de congelamento requerem resinas especiais disponíveis mediante solicitação. A embalagem deve ser testada pelo cliente com o produto real antes da sua utilização em baixas temperaturas.

Requisitos Legais

Regulamento (CE) n.º 596/2009, de 18 de junho e Regulamento (UE) 2019/1381 de 20 de junho, que alteram o Regulamento (CE) n.º 1935/2004, de 27 de outubro, que estabelece genericamente as regras relativas ao fabrico e à comercialização dos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, incluindo o cumprimento da traçabilidade.

Regulamento (UE) 2022/1616 da Comissão de 15 de setembro de 2022 relativo aos materiais e objetos de plástico reciclado destinados a entrar em contacto com os alimentos e que revoga o Regulamento (CE) n.º 282/2008 (Texto relevante para efeitos do EEE)

Regulamento (UE) n.º 2020/1245 de 2 de setembro, que altera e retifica o Regulamento (UE) n.º 10/2011, de 14 de janeiro, relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Regulamento (EU) n.º 10/2011 de 14 de janeiro, que altera a Diretiva 85/572 (CEE), que fixa a lista dos simuladores a utilizar para verificar a migração dos constituintes dos materiais e objetos em matéria plástica destinados a entrar em contato com géneros alimentícios.

Ambiente



O nosso compromisso com o ambiente é procurar garantir constantemente que o nosso processo de produção seja o mais sustentável possível. Para tal, os resíduos provenientes da produção são completamente reciclados, de acordo com a eficiência dos recursos. A substituição de matérias virgens (matérias-primas provenientes de recursos fósseis) por matérias recicladas é também uma contribuição muito importante para a proteção climática, pois permite-nos reduzir os gases com efeito de estufa. É possível reduzir 2,2 quilogramas de CO₂ por quilograma de matéria reciclada que substitui a matéria virgem.

Qualidade

Especificações:

Os produtos da MGR Packaging, SA, estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão de 14 de janeiro de 2011, com alterações, relacionadas a materiais e artigos destinados a entrar em contato com alimentos, salvo indicação contrária. De acordo com a legislação da UE, é da responsabilidade do cliente garantir que o produto fornecido seja adequado ao uso pretendido.

Validade:

A descrição técnica do produto acima mencionado é garantida por um período de 12 meses a partir da data de entrega, sujeita a armazenamento adequado. O armazenamento adequado refere-se a um armazém, que possibilite a proteção do produto contra as condições climáticas externas, como exposição direta à luz solar, chuva, oscilações da temperatura ambiente fora do intervalo de 17°C a 25°C e respeitando as condições dos testes de empilhamento, conforme acima mencionado.

Informação:

As alterações das especificações do produto desta ficha técnica de 0,025% ou menos (ou seja, 25 itens por 100.000 peças) são aceitáveis no setor e, portanto, não podem ser considerados como uma falha. Consulte as condições Gerais de Vendas e Entregas em vigor no momento da entrega.